

M8 Bolt


B5 Terminal

MNB ML — Увеличенный срок службы

- Высокая производительность, не требует обслуживания, низкий саморазряд
- 100% контроль качества, стабильное качество и высокая надежность
- Уникальная формула сплава сетки и обновленные технологии
- Срок эксплуатации: 15 лет
- Более 260 циклов перезарядки при 100% выработке
- Более 1200 циклов перезарядки при 50% выработке

Применение:

- Телекоммуникации
- ИБП
- Силовые системы
- Аварийные системы
- Системы безопасности
- Коммуникации
- Блоки питания
- Автоматические системы




Состав батареи:

Компонент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Контейнер	Крышка	Герметик	Клапан	Терминал	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Эпоксид	Резина	Медь	Стекловолокно	Серная кислота


Спецификации:

Модель аккумулятора	ML 3000-2 2V3000AH				Постоянный ток разряда (CC, Unit: A) при 25°C												
	15 лет				F.V/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	10 ч	20 ч
Срок эксплуатации	15 лет				1.85V/Cell	7018.26	4678.84	2280.93	1539.92	953.31	721.13	587.78	487.18	428.70	348.87	292.43	149.72
	Емкость (25°C)	10HR (300.00A, 10.8V)	5HR (499.80A, 10.8V)	3HR (739.80A, 10.8V)	1HR (1579.80A, 10.8V)	1.80V/Cell	7200.00	4800.00	2340.00	1579.80	978.00	739.80	603.00	499.80	439.80	357.90	300.00
Размеры		3000.00AH	2499.00AH	2219.40AH	1579.80AH	1.75V/Cell	7286.40	4857.60	2368.08	1598.76	989.74	748.68	610.24	505.80	445.08	362.19	303.60
	Длина	Ширина	Высота	Общая высота	1.70V/Cell	7942.18	5149.06	2510.16	1662.55	1007.16	761.85	620.98	514.70	452.91	368.57	308.94	158.18
Вес	188.00 Kг				1.67V/Cell	8743.68	5586.24	2723.29	1755.44	1017.94	770.01	627.63	520.21	457.76	372.52	312.25	159.87
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная при 25°C: 0.15mΩ				Постоянный выход мощности (CP, Unit: W) при 25°C												
Саморазряд	2% в месяц при (25°C)				F.V/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	10 ч	20 ч
	Зависимость емкости от температуры (20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C	1.85V/Cell	13685.6	9123.7	4447.8	3002.9	1859.0	1406.2	1146.2	950.0	836.0	680.3	570.2
102%		100%	85%	65%	1.80V/Cell	14040.0	9360.0	4563.0	3080.6	1907.1	1442.6	1175.9	974.6	857.6	697.9	585.0	299.5
Напряжение заряда (25°C)	Циклическое использование		Плавающее использование		1.75V/Cell	14208.5	9472.3	4617.8	3117.6	1930.0	1459.9	1190.0	986.3	867.9	706.3	592.0	303.1
	2.40-2.50V(-5mV/°C), макс. ток: 750.0A		2.25-2.30V (-3.0mV/°C)		1.70V/Cell	15487.2	10040.7	4894.8	3242.0	1964.0	1485.6	1210.9	1003.7	883.2	718.7	602.4	308.4
					1.67V/Cell	17050.2	10893.2	5310.4	3423.1	1985.0	1501.5	1223.9	1014.4	892.6	726.4	608.9	311.8


Напряжение (V) и время разрядки



Характеристики снижения емкости



Напряжение и время заряда в StandBy использовании



Время жизни в StandBy

